

Bei volltönigen Wandfarben ist der Bedarf hinsichtlich individueller Farbgebung kaum zu abzudecken. Oftmals werden auch nur kleine Mengen benötigt, deren nach Kundenwunsch maßgeschneiderte Zubereitung den Preisrahmen sprengen würde.

Dieses Merkblatt ist an all jene unserer Kunden gerichtet, denen die Farbauswahl unserer volltönigen Lehmfarben und Lehmstreichputze nicht ausreicht bzw. die Ihre eigene Kreativität ausleben möchten.

Es beschreibt die einfache Rezeptierung von sehr guten farbigen Wandfarben für alle Selbsterbauer.

Benötigt werden nur die folgenden wenigen Dinge:

Rohstoffe

- Pigmente
- Kreide
- ein Bindemittel (s. u., „Rezepturen“)

Werkzeug

- Küchenwaage
- Löffel, kleine Schaufeln
- Mischgerät (Küchenmixer oder Bohrmaschine + Quirl)

• **GRUNDSÄTZLICHES**

Es können zwar schon allein aus den zwei Bestandteilen Pigment und Bindemittel deckende Farben hergestellt werden. Jedoch sehen diese einfachsten Farben nach Trocknung an der Wand oft wolkig und irgendwie schmuddelig aus. Die nachfolgenden Rezepturen enthalten deshalb immer einen gewissen Anteil Kreide. Im angegebenen Mischungsverhältnis hat die Kreide kaum einen Einfluss auf die Brillanz der Pigmente, jedoch bewirkt sie, dass die Farben nach Trocknung homogener/ gleichmäßiger erscheinen.

Natürlich kann bei den Rezepturen auch das Verhältnis von Pigment zu Kreide beliebig geändert werden und statt nur einem auch mehrere Pigmente miteinander gemischt werden. So kann eine riesige Bandbreite verschiedener Farbtöne von volltönig (wenig Kreide) bis hin zu zart pastellig (viel Kreide) auf einfache Weise selbst erzeugt werden.

• **WASSERMENGEN**

Die in den Rezepturen angegebenen Wassermengen stellen nur das Anrührverhältnis dar. Verschiedene Pigmente haben unterschiedlichen Wasserbedarf um eine gut verstreichbare Farbe zu ergeben. Nach Ende der Quellzeit und Schlankrühren sind die Farben noch weiter mit Wasser zu verdünnen, so dass sich eine Streichkonsistenz ergibt, die gleichmäßiges und ansatzfreies Arbeiten ermöglicht.

Genauer kann man es leider nicht sagen, es lässt sich aber leicht selbst herausfinden.

• **BINDEMittelBEDARF**

Die Bindemittelmengen in den nachfolgenden Rezepturen können nur als Bandbreite angegeben werden.

Leider haben die verschiedenen Pigmente teils stark unterschiedlichen Bindemittelbedarf.

Grundsätzlich sollen Pigmente mit nur gerade soviel Bindemittel gebunden werden, dass die Farbe nicht abkriecht und gerade so wenig, dass die Farbe nicht über zu hohe Trocknungsspannung reißt oder abplatzt.

Im Groben und Ganzen können wir sagen, dass Erdpigmente eher mit der geringsten angegebenen Menge Bindemittel fest gebunden werden, die Ultramarine und Eisenoxide dagegen mit der höchsten Menge Bindemittel zurecht kommen. Die Spinellpigmente sind im Mittenbereich einzuordnen.

Tipp:

1.) Halten Sie zusätzlich zu der zu verarbeitenden Farbe in einem separaten Topf eine kleinere Menge mit wenig Wasser zu einem dicken Leim angerührtes Bindemittel ohne Pigmente bereit.

2.) Streichen Sie die Farbe auf ein Stück saugfähigen Paketkarton und föhnen diese nach kurzem Anziehen trocken.

3.) Reiben sie mit dem Finger oder weichem Tuch über die Farboberfläche.

Wenn die Farbe nicht oder nur wenig abfärbt ist sie ausreichend gebunden und kann am Objekt verarbeitet werden.

4.) Wenn die Farbe stärker abkriecht geben Sie eine kleine Menge des Bindemittelleimes aus Punkt 1 dazu und streichen wieder auf den Pappkarton. Dies so lange wiederholen bis die Farbe ausreichend fest ist.

• **MATERIALBEDARF / REICHWEITE**

Pro Anstrich und pro Quadratmeter werden etwa 150 g Pulver (Pigmente/Kreide) benötigt.

Die unter den Rezepturen gezeigten Mengen von jeweils knapp über 1 kg reichen damit etwa für 8 m² Wandfläche in einem Anstrich.

• **ZUBEREITUNG**

Die pulverigen Rohstoffe sollen zunächst nur trocken miteinander gemischt werden.

Anschließend die Pulvermischung unter schnellem Rühren in das Wasser geben und solange weiter rühren, bis alle Klümpchen aufgelöst sind. Mind. 1 Stunde quellen lassen und anschließend noch einmal kräftig durchrühren.

Per Probeauftrag die Geschmeidigkeit prüfen und ggf. mit Wasser weiter verdünnen. Die Farben sollen dünn auftragbar und leicht, geschmeidig und ansatzfrei verstreichbar sein.



- **UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund muß tragfähig, saugfähig, staubfrei, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein.

Alte Leimfarbenanstriche und andere kreidende, bzw. nicht tragfähige Altanstriche gründlich abwaschen. Lose Altanstriche entfernen. Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen. Sandende Untergründe gründlich abfeigen. Bindemittelanreicherungen und Sinterhaut an Putzoberflächen entfernen. Schalölreste auf Beton entfernen. Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern. Durchschlagende und färbende Inhaltsstoffe im Untergrund mit Schellack Isoliergrund (Art. 234) absperren. Schimmelbefallene mineralische Untergründe mit Sodalaug (Art. 993) säubern.

- **GRUNDIERUNG**

Alle unbehandelten saugenden Untergründe (alle Putze, Gipskarton, Gipsfaser) müssen mit Kaseingrundierung (Art. 145) oder *Vega* Grundierung (Art. 2145) vorgestrichen werden.

- **VERARBEITUNG**

Streichen, rollen oder spritzen (Airless). Verarbeitungstemperatur mind. 8°C.

- **RENOVIERUNG**

Die in den Rezepten beschriebenen Farben dürfen nur mit gleichartigen Rezepturen oder mit methylcellulose-gebundenen Leimfarben überstrichen werden.

- **TEMPERAFARBEN**

Durch Zugabe von trocknenden Ölen wie Leinölfirnis oder Sonnenblumenöl können Temperafarben hergestellt werden. Die Öle bewirken mit steigendem Gehalt eine bessere Wasserfestigkeit und eine Intensivierung des Pigmentfarbtones. Empfohlene Mengen: 50 - 300 ml Öl je 1 kg Farbpulver. Das Öl wird erst nach fertiger Quellung der Farbe unter sehr kräftigem Rühren unter die Farbe gemischt.

- **KONSERVIERUNG / LAGERUNG**

Kühl gelagert, sind die angerührten Farben einige Tage haltbar. Mit 1-2 % Teebaumöl versetzt und kühl gelagert halten sich die Farben mehrere Wochen. Zur Lagerung Plastikfolie auf die Farboberfläche decken, so bildet sich keine Kruste. Die Farben können auch eingefroren und noch 1 x aufgetaut und wieder verwendet werden. Faulig riechende Farbe darf nicht mehr verarbeitet werden.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser oder warmer Seifenlauge (Marseiller Seife, Art. 220) reinigen.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN**

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Farbreste können im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll beigegeben werden. Restentleerte Verpackungen in die Wertstoffsammlung geben.

- **HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE**

Auch Farben aus natürlichen Rohstoffen für Kinder unerreichbar lagern. Nach Augen- bzw. Hautkontakt mit Wasser abwaschen. Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Rezept mit Bindemittel Farbenleim

Dieses Rezept beschreibt die Herstellung einer Leimfarbe. Ideal geeignet auch als Fingerfarbe für Kinder.

Leimfarben bieten die bestmögliche Gleichmäßigkeit des Erscheinungsbildes auch bei starken Tönungen.

Die beste Streichkonsistenz ergibt sich wenn die angerührte Farbe über Nacht abgedeckt stehen gelassen wird.

800 g Pigment(e)
200 g Kreide (Art. 253)
30 - 60 g Farbenleim (Art. 1103)
1 Liter Wasser

Rezept mit Bindemittel Vega Wandlasur oder Wandlasur Bindemittel

Dieses Rezept beschreibt die Herstellung einer Farbe, die die Festigkeit einer Kaseinfarbe mit der Geschmeidigkeit einer Leimfarbe verbindet.

800 g Pigment(e)
200 g Kreide (Art. 253)
50 - 80 g *Vega* Wandlasur (Art. 2948)
oder Wandlasur Bindemittel (Art. 760)
1 Liter Wasser

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie im Internet unter www.kreidezeit.de oder bei Kreidezeit direkt.

(07/01/2010)

